

**KNAUF**

**Fertigputzgips**



**GOLDBAND<sup>®</sup>**

**30kg**



# GOLDBAND®

## Anwendungsbereich

Knauf Goldband® ist ein einlagiger Innenputz für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzuntergründen.

## Lagerung

Säcke trocken und auf Holzrost lagern - lagerfähig ca. 3 Monate. Beschädigte Säcke umfüllen und zuerst verarbeiten.

## Untergrund/ Vorbehandlung

Der Putzuntergrund muss trocken und frostfrei sein. Putzuntergrund von Staub und losen Teilen säubern, grobe Unebenheiten beseitigen, Saugfähigkeit prüfen und bei Beton ggf. Sinterhaut und Schalungstrennmittel entfernen. Zu beachten ist auch VOB Teil C, DIN 18350.

Stark saugenden Putzuntergrund mit Knauf Aufbrennsperre/Grundiermittel, nicht saugenden, dichten Putzuntergrund z.B. Beton mit Knauf Betokontakt vorbehandeln.

## Verarbeitungszeit

Vom Einstreuen an, je nach Putzuntergrund, 60-90 Minuten. Unsaubere Gefäße und Werkzeuge verkürzen den Verarbeitungszeitraum.

## Verarbeiten

Einen Sack Goldband® (30 kg) in ca. 20 l sauberes Wasser einstreuen und mit dem Motorquirl ohne weitere Zusätze zu einem knollenfreien Brei verrühren. Innerhalb 20 Minuten nach dem Einstreuen das Material aufziehen und ebenen. Nach dem Anziehen die Oberfläche leicht annässen, filzen und dann glätten.

Geräte und Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Für eine gute Lüftung zur schnellen Austrocknung des Putzes ist zu sorgen.

## Putzdicke

Mittlere Putzdicke 10 mm, mind. 8 mm. Muss bei großen Putzdicken an Wänden ausnahmsweise zweilagig geputzt werden, erste Lage mit der Kartätsche oder der Flächenspachtel rau abziehen. Nach vollständiger Austrocknung mit AUFBRENNSPERRE (1:3 verd.) grundieren. Wiederum nach Austrocknung kann die nächste Lage aufgebracht werden. Decken grundsätzlich nur einlagig putzen.

## Ergiebigkeit

1 Sack (30 kg) = ca. 36 l Mörtel

Ausführliche Verarbeitungsrichtlinien in der Broschüre P10.